

# SELLOBAU C

## SELLADOR ASFÁLTICO EN CALIEN

### DESCRIPCIÓN

**SELLOBAU C** ES UNA PASTA NEGRA A BASE DE ASFALTOS SELECCIONADOS, CON ALTO CONTENIDO DE CARGAS MINERALES INERTES Y ELASTÓMEROS QUE FORMAN UN SELLO IMPERMEABLE Y DURABLE EN LAS JUNTAS.

**CUMPLE CON LA NORMA ASTM D 1850**

### USOS

**SELLOBAU C** SE EMPLEA:

- PARA SELLAR JUNTAS HORIZONTALES DE CONCRETO EN:
  - CALLES.
  - BANQUETAS.
  - URBANIZACIONES, ETC.
- PARA CALAFATEO DE GRIETAS EN CONCRETO.

### CUALIDADES

POR SUS CARACTERÍSTICAS **SELLOBAU C**:

- TIENE EXCELENTE ADHERENCIA A SUPERFICIES DE CONCRETO.
- FORMA SELLOS FLEXIBLES.
- SOPERTA EL TRÁFICO PEATONAL Y VEHICULAR.
- PRESENTA RESISTENCIA AL INTEMPERISMO.
- NO FLUYE NI SE CRISTALIZA.

### RECOMENDACIONES

NO APLIQUE SOBRE SUPERFICIES HÚMEDAS.

NO FUNDA MÁS DEL PRODUCTO QUE VAYA A COLOCAR.

NO FUNDIR MÁS DE 2 VECES EL MISMO MATERIAL.

### APLICACIÓN

LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIMPIA Y SECA, SIN POLVO, GRASAS, ACEITES, TECATAS U OTROS PRODUCTOS QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA.

EN SUPERFICIES POROSAS ES NECESARIO TRATARLAS CON **HIDROBAU** PARA ASEGURAR ADHERENCIA.

FUNDA **SELLOBAU C** A 120°C EN UN RECIPIENTE DE LÁMINA, APLIQUE POR GRAVEDAD RELLENANDO PERFECTAMENTE LA JUNTA A SELLAR, EL PRODUCTO SE AUTONIVELARÁ.

EL TIEMPO DE ENFRIAMIENTO ES EL TIEMPO NECESARIO PARA QUE LA JUNTA TRATADA SE PUEDA ABRIR AL TRÁFICO.

### DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

1 L. RINDE 10 m EN JUNTAS DE 1cm. x 1cm.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

- MANÉJELO CON EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EVITAR QUEMADAS; GUANTES DE ASBESTO Y GOGLES.
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 19 L.

### PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	SÓLIDA
COLOR	-----	NEGRO
OLOR	-----	CARACTERISTICO
DENSIDAD	D-71	1.0 A 1.10 g ml
MATERIA NO VOLÁTIL	D-244	90.0-92.0 %
VISCOSIDAD	-----	NO APLICA

## PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
SECADO AL TACTO	-----	10-30 MIN.
FLEXIBILIDAD	D-2822	NO SE AGRIETA
INTEMPERISMO ACCELERADO	D-529	500 Hrs. SIN CAMBIO

## ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- ENVASE PERFECTAMENTE SELLADO.
- LUGAR SECO Y VENTILADO.
- ENTARIMADO Y BAJO TECHO.

### NOTA:

LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO. LAS INSTRUCCIONES QUE DAMOS EN LA PRESENTE INFORMACIÓN TÉCNICA ESTÁN BASADAS EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA, PERO COMO LOS MÉTODOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS EN QUE SE APLICARÁN ESTOS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, ES ACONSEJABLE QUE LOS USUARIOS REALICEN PRUEBAS PREVIAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. ANTE CUALQUIER DUDA DIRÍJASE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO **BAUTECH**.